



# STYCCOBOND F40

Vysoce lepivá emulze pro systém  
Dvojitého lepení



K přehrání demo videa  
naskenujte tento kód

## PRODUKTOVÝ LIST


### PŘEDSTAVENÍ

**STYCCOBOND F40** je lepidlo na bázi syntetické polymerní emulze, bez rozpouštědel, vyvinuté za účelem odstranitelného spojení podložek a podkladu. Lze jej také použít jako trvalé nebo uvolňovací lepidlo při fixaci kobereců. Je na vodní bázi a zasychá do transparentního, trvale lepivého povlaku.

Dosažený typ lepení závisí na tom, kdy je podlahová krytina položena do lepidla. Položení podlahové krytiny do zaschlého lepidla umožňuje v případě potřeby zvednout podložku nebo koberec, aniž by došlo k výraznému poškození podlahové krytiny nebo podkladu. Pokládání podlahové krytiny do mokrého lepidla zajišťuje trvalé spojení. Je vhodný pro použití na podklad s běžným podlahovým vytápěním..

STYCCOBOND F40 lze použít k zajištění široké škály kobereců, včetně kobereců s plstěným, sekundárním, jednotným a mnoha dalšími podklady. Je také vhodný pro fixaci určitých podložek, které byly speciálně vyvinuty pro dvojitě lepení.

**Tip: F. Ball RAG** - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny



STYCCOBOND F40 byl testován a schválen pro použití v námořnictví

STYCCOBOND F40 lze použít na vyhlazovací hmoty STOPGAP, konstrukčně zdravé, hladké, suché podklady z betonu a pískito-cementového potěru, překližky, dřevotřískové desky a sololitu.

Pevný podlahový asfalt musí být opatřen minimálně 3 mm odpovídající stěrkovou hmotou STOPGAP.

STYCCOBOND F40 lze aplikovat přímo na nesavé podklady, jako např epoxidová pryskyřice STOPGAP uzavěra vlhkosti, ocel ošetřená proti korozi, terazzo a granolitické dlaždice.



### OBSAHUJE

- Poskytuje možnost rychlého sejmutí pro koberce a podložky
- Bez rozpouštědel
- Schváleno pro námořní použití

### STANDARDY

Všechny aspekty instalace podlahových krytin by měly být v souladu s požadavky příslušných norem v daném státu

### BALENÍ

- 15 L kýbl
- 5 L kýbl

### TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	White
Konzistence	Viskózně tekutá
Pokrytí (cca.)	5.4m <sup>2</sup> na litr s špachtlí 1.5mm x 5mm
Čas schnutí (cca.)	40 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu

### KOLIK MATERIÁLU?

Velikost bal.	Velikost špachtle	Pokrytí na jednotku
15 L	1.5mm x 5mm	81m <sup>2</sup>
5 L	1.5mm x 5mm	27m <sup>2</sup>

Upozornění: Pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Řádná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez nerovností a jakékoli nečistoty, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN CI40 pro odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů

Betonové a písčito-cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 10 ° C po celou dobu aplikace a vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci

Pro detailní informace si vyžádejte F.Ball Průvodce přípravou podkladů .

## VLHKÝ PODKLAD

Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digitálním vlhkoměrem. Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušnou uzávěru vlhkosti STOPGAP.

## VYHLAZOVÁNÍ

Aby byl zajištěn rovný povrch, na který se bude lepit, měly by být nerovné a nepravidelné povrchy vhodně připraveny s použitím příslušných vyhlazovacích hmot STOPGAP.

## PENETROVÁNÍ

Velmi savé podklady, jakou jsou písčito-cementové potěry atd. mohou způsobit rychlé schnutí lepidla, čímž se zkrátí doba zpracovatelnosti. Aplikujte STOPGAP P131 zředěný 4 díly vody a míchejte, dokud se důkladně nepromísí. Takto naředěnou penetraci aplikujte na podklad a nechte důkladně zaschnout před pokračováním v instalaci.

Suché a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého, např. anhydrit musí být opatřeny neředěnou penetrací STOPGAP P121. - další informace najdete v technickém listu STOPGAP P121

## APLIKACE LEPIDLA

### SYSTÉM DVOJITÉHO LEPENÍ

**Snímatelné lepení - koberce** - Držte ozubenou špachtli pod úhlem 60 ° a rovnoměrně naneste lepidlo na podklad. Před pokládáním koberce nechte lepidlo úplně zaschnout na čirý lepidlý povlak. Podle pokynů výrobce koberce, položte podlahovou krytinu a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté ji zaválcujte 68 kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu.

**Snímatelné lepení - podložky** - Naneste lepidlo na podklad pomocí ozubené špachtle podle údajů výrobce podložky. Před položením podložky nechte lepidlo úplně zaschnout na čirý lepidlý povlak. Podle pokynů výrobce podložky instalujte materiál a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté použijte tlak pomocí STYCCOBOND hladítka nebo košete s nízkým vlasem k zajištění celkové přilnavosti. Na nalepenou podložku lze instalovat okamžitě koberec na doporučené lepidlo a běžným instalačním způsobem.

**Trvalé lepení - koberce** - Držte ozubenou špachtli pod úhlem 60 ° a rovnoměrně naneste lepidlo na podklad. Před položením koberce nechte lepidlo odvětrat cca 10 - 15 minut. Podle pokynů výrobce koberce instalujte podlahovou krytinu a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté zaválcujte 68kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu. V závislosti na podmínkách může být nutné koberec znovu zaválcovat o 30 minut později, aby byla zajištěna celková přilnavost.

### OPATŘENÍ

Pokud je specifikované snímatelné spojení, nepokládejte podložku nebo koberec před úplným zaschnutím lepidla, protože by to zhoršilo jeho sejmutí a mohlo by dojít k vytvoření trvalého spojení. Nedovolte zátěž / provoz, dokud nebudou všechna lepidla použita v instalaci koberců s dvojitým lepením plně vytvrzena.

Ne všechny koberce jsou vhodné pro použití dvojitého lepení s podložkami. Než budete pokračovat, ověřte si to u výrobce koberců. Neaplikujte lepidlo příliš slabě, protože to sníží přilnavost.

Navrhujeme, aby se koberce nejlépe udržovaly metodou suchého čištění, přednostně před mokrým čištěním, čímž se zabrání možnému poškození použitých lepidel, způsobené nadměrným použitím čisticích kapalin.

## NÁŘADÍ

STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“ ozubená stěrka, podlahový válec 68 kg, STYCCOBOND hladítka pro pěnový podklad, koberce

Nářadí by mělo být umyté pomocí teplé vody a mýdla dokud je lepidlo stále vlhké

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v rozmezí 5°C až 30°C. Chraňte před mrazem.

## ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřeném balení, skladovaném v dobrých podmínkách

## RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován.

Bezpečnostní listy pro profesionály jsou k dispozici na vyžádání. Tyto lze stáhnout na webu [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com).

Alternativně na vyžádání u dovozce ve vaší zemi

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo dovozce:



F. Ball and Co. Ltd.

[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)



[www.proflooring.cz](http://www.proflooring.cz)