



STOPGAP MICRO RAPID

Rapidní vytvrzení, Rapidní schnutí, Flexibilní směs pro dokončení podlahy

Klasifikace stěrky: CT-C16-F6 to EN 13813:2002

PRODUKTOVÝ LIST

PŘEDSTAVENÍ

STOPGAP MICRO RAPID je rychle tuhnoucí, rychle schnoucí, flexibilní podlahová hmota, která zahrnuje nejnovější pokroky v technologii cementu a skutečně rychlé řešení. Poskytuje ultrajemný povrch vhodný pro dřevotřískové desky /překližky, temperované olejem a používá se k opravě drobných povrchových vad u podlahových vyhlazovacích směsí, písčito-cementových potěrů nebo síranu vápenatého a jiných pevných suchých savých povrchů před instalací podlahových krytin.

STOPGAP MICRO RAPID je rozměrově stálý a dodává se jako předem namíchaný prášek, který by se po smíchání s vodou měl nanášet jako mikro nátěr a do tloušťky 1 mm. Je bez proteinů, což umožňuje jeho použití v biologicky citlivých oblastech.

Podklady z překližky / sololitu musí být bezpečně přišroubovány v souladu s místními normami.



Součást řady rychlých podlahových řešení F. Ball.
Ideální pro použití, když záleží na čase.

POKRYTÍ

8kg balení STOPGAP MICRO RAPID smíchané s 4,0 litry čisté vody pokryje přibližně 7,5 m² při tloušťce 1 mm.

TECHNICKÉ INFORMACE

EN 13813 Označení třídy	CT-C16-F6
Pracovní čas při 20°C	10 minut
Pochozí při 20°C	Od 20 minut
Připraveno k instalaci krytin	Od 20 minut
Pevnost v tlaku N/mm ² (EN 13892-2)	
1 Den	>5.0
7 Dní	>10.0
28 Dní	>16.0
Pevnost v ohybu N/mm ² (EN 13892-2)	
1 Den	>2.0
7 Dní	>4.0
28 Dní	>6.0
Spotřeba na tloušťku 1 mm	1.06 kg/m ²
Aplikační tloušťka	Mikro nátěr do 1mm



OBSAHUJE

- Rapidní vytvrzení, Rapidní schnutí
- Vhodné přes dřevotřískové, překližkové Spoje, hlavičky šroubů
- K použití na vyhlazení „do ztracena“
- Ultra hladký povrch
- Bez potřeby penetrace
- Flexibilní

EN 13813:2002

Výše uvedená norma odkazuje na vlastnosti a výkon výrobku specifikace, na kterou byl testován. Zobrazené údaje potvrzují minimum tlakové a ohybové pevnosti, které produkt dosáhne

BALENÍ

8kg pytlík.

KOLIK MATERIÁLU?

APLIKAČNÍ TLOUŠŤKA	POKRYTÍ NA 8KG PYTLÍK
Mikro	37.5m ²
1mm	7.5m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy podlah musí být vhodně připraveny: pevné, suché (<75% RH) a zbavené nečistot, které mohou bránit přilnavosti.

Betonové a písčito-cementové potěry musí být plně vytvrzeny a musí být odstraněny veškeré nánosy nebo povrchové úpravy. Teplota podlahy musí být udržována nad 5 °C po celou dobu aplikace a schutí směsi.

Pro detailní informace si vyžádejte F. Ball Průvodce přípravou podkladů.

PENETROVÁNÍ

Penetrování není potřeba.

MÍCHÁNÍ

Smíchejte ručně 2 díly prášku s 1 dílem čisté vody. Vždy zajistěte, aby byl prášek přidán do vody a smíchán, aby vytvořil tuhou konzistenci bez hrudek. Smíchejte pouze dostatečné množství materiálu, který lze aplikovat ve stanovené pracovní době.

Přidání vody

Nepřekračujte 4,0 litru na 8 kg, jinak dojde k prodloužení času schnutí.

APLIKACE

Rovnoměrně aplikujte materiál po připravené ploše, mikro nátěrem, aby byl hladký a rovnoměrný povrch bez nedokonalostí.

Nanášení lepidel na povrch může začít, jakmile je povrch dostatečně tvrdý, aby nedošlo k poškození aplikační špachtlí lepidla - obvykle od 15 do 20 minut při 20 ° C, pokud se nanášá na své podklady.

Schnutí závisí na savosti podkladu, okolní teplotě a vlhkosti.

ZRÁNÍ

STOPGAP MICRO RAPID bude dostatečně suchý, aby umožňoval pokládku podlahových krytin od 20 minut při aplikaci jako mikro nátěr. Nízké teploty tuto dobu schnutí prodlouží.

STOPGAP MICRO RAPID lze nanášet v tloušťkách až 3 mm, ale je třeba poznamenat, že se prodlouží doba schnutí, nicméně aplikace lepidel může začít, jakmile je povrch dostatečně tvrdý, aby nebyl poškozen aplikační špachtlí lepidla.

OPATŘENÍ

STOPGAP MICRO RAPID není vhodný v oblastech vystavených rychlým změnám teploty, jako jsou zimní zahrady, s výjimkou případů, kdy je aplikován pouze k přetmelení hlav hlav šroubů a spojů překližek a desek.

Vhodné pouze pro interní povrchy

NÁŘADÍ

Vhodná nerezová aplikační špachtle, míchací kyblík.

Okamžitě po použití umyjte nářadí vodou.

SKLADOVÁNÍ

Tento výrobek musí být uložen pod krytem v neotevřeném pytli a na suché zemi, chráněné před mrazem a nadměrným průvanem.

ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřených sáčcích a skladovaných za dobrých podmínek.

RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Získejte příslušný bezpečnostní list a postupujte podle uvedených rad.

Více lze stáhnout na webu www.f-ball.co.uk. Alternativně na vyžádání u dovozce v dané zemi

Podmínky na stavbě se mohou lišit, k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce ve vaší zemi.

Ohledně dalších informací o produktech F.Ball kontaktujte výrobce nebo dovozce:



F. Ball and Co. Ltd.

www.f-ball.com



www.proflooring.cz